



C (17) Patenti on myöntö
Patent 9/1900

(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5

D 21C 9/00, C 12S 3/04

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(21) Patenttihakemus - Patentansökning	891530
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	30.03.89
(24) Alkupäivä - Löpdag	30.03.89
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	01.10.90
(44) Nähtäväksipanon ja kuul.julkaisun pvm. - Ansökan utlagd och utl.skriften publicerad	15.09.92

(71) Hakija - Sökande

1. Genencor International Europe Oy, Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Jokinen, Olli, Rajakallio D, 02460 Kantvik, (FI)
2. Kettunen, Jukka, Avainkimpunkatu 4 B, 26100 Rauma, (FI)
3. Lepo, Jarkko, Kanavakatu 31-33 C 29, 26100 Rauma, (FI)
4. Niemi, Tapio, 26720 Monnanummi, (FI)
5. Laine, Jaakko E., Adantpolku 11, 02460 Kantvik, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä revittävyydeltään parannetun fluffmassan valmistamiseksi
Förfarande för framställning av fluffmassa med förbättrad rivbarhet

(56) Viitejulkaisut - Anförda publikationer

CA A 758488, FR B 2557894,
Tappi, vol. 67, nro 10, 1984, p. 31,33

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee menetelmää revittävyydeltään parannetun fluffmassan valmistamiseksi suorittamalla massalle entsyymikäsittely jossakin massan valmistusprosessin vaiheessa. Entsyymikäsittely suoritetaan edullisesti entsyymivalmisteella, joka sisältää sellulolyyttistä ja/tai hemisellulolyyttistä aktiivisuutta. Entsyymikäsittely fluffmassa on erityisen käyttökelpoista kertakäyttöisten hygieniatuotteiden ja kuivarainaustuotteiden valmistukseen.

Uppfinningen avser ett förfarande för framställning av fluffmassa med förbättrad rivbarhet genom att underkasta massan enzymbehandling i något skede av massans framställningsprocess. Enzymbehandlingen utförs företrädesvis medelst ett enzympreparat, som innehåller cellulolytisk och/eller hemicellulolytisk aktivitet. Enzymbehandlad fluffmassa är speciellt användbar vid framställning av engångshygieniprodukter och torrformade produkter.

Menetelmä revittävyydeltään parannetun fluffmassan valmistamiseksi

5 Keksinnön kohteena on menetelmä parannettujen fluff- eli revinnäismassojen valmistamiseksi. Lisäksi keksintö koskee tämän parannetun fluffmassan käyttöä kertakäyttöisten hygieniatuotteiden ja kuivarainaustuotteiden valmistukseen.

10 Keksinnön mukaisesti fluffmassan revintäominaisuuksia parannetaan entsyymikäsittelyllä.

15 Fluff- eli revinnäismassoja valmistetaan maailmassa noin 2,5 miljoonaa tonnia. Valmistukseen käytetään ainoastaan pitkäkuituisia havupuita. Massoista yli 90 % on täysvalkaistuja kemiallisia selluja ja näistä yli 90 % sulfaattimassoja. CTMP-massojen (kemitermomekaanisten massojen) osuus on alle 10 %. Ne ovat yleensä peroksidivalkaistuja vaaleuteen 70 - 80 % ISO. Myös TMP:tä (termomekaanista massaa) ja hioketta on käytetty vähäisessä määrin fluffmassana.

20 Kemiallisten fluffmassojen keitto ja valkaisu ei mainittavasti poikkea paperimassojen valmistuksesta. CTMP-massojen osalta freenestaso (suotautuvuus) on paperimassoja selvästi korkeampi eli 500 - 700 ml CSF.

25 Fluffmassojen rainanmuodostus, märkäpuristus ja kuivatus poikkeaa merkittävästi paperimassan valmistuksesta ja nämä ovat lopputuotteen laadun sekä prosessoitavuuden kannalta kriittisiä valmistusvaiheita. Yli 95 % fluffmassoista toimitetaan asiakkaalle rullina, joissa massan kosteus vaihtelee 5 ja 10 %:n välillä.

30 Fluffmassoja käytetään kertakäyttöisten hygieniatuotteiden, kuten lasten vaippojen, naisten kuukautistien, pikkuhousunsuojien sekä aikuisvaippojen ja sairaalalustojen imukerrosten raaka-aineena sellaisenaan tai yhdessä superabsorbenttien ja/tai synteettisten kuitujen
35 kanssa. Massoista yli 80 % käytetään lasten vaipoissa.

Fluffmassojen vaativin käyttösovellutus on ns. kui-

varainaustuotteet, kuten kuivapaperit, joita käytetään esimerkiksi kattaustuotteissa, erilaisissa pyyhintäsovel-
lutuksissa sekä kotitalouksissa, teollisuuspyyhkeissä ja
sairaالاتuotteissa. Näiden tuotteiden massantarve on maail-
5 massa noin 70000 - 80000 t/a ja kasvu on yli 10 % vuodessa.
Käytetty massa on 100-prosenttisesti kemiallista sellua.
Osa näistä tuotteista on värjättyjä, jolloin joko sellu
on värillistä tai värjäys suoritetaan kuivarainauksen yh-
teydessä.

10 Sekä vaipanvalmistuksen että kuivarainauksen eräs
oleellisimpia prosessivaiheita on massan (yleisimmin sellu
tai CTMP) revintä. Revinnässä sellurata (1 - 3 rataa pääl-
lekkäin) johdetaan rullalta repijään, joka on yleisimmin
ns. vasaramylly, mutta myös piikkimyllyjä ja levyjauhimia
15 käytetään. Joskus revintä voidaan suorittaa kahdessa vai-
heessa esimerkiksi levyjauhin-vasaramylly-yhdistelmällä.
Paalimassoja käytettäessä massa leikataan ensin suikaleik-
si, jotka sitten syötetään repijään erillisen annostelijan
kautta. Repijässä massarata joutuu pyörivän revintäelimen,
20 kuten vasaroiden ja vastaterien väliin, joka etäisyys on
muutamia millimetrejä. Tällä käsittelyllä massasta (joka
sisältää kosteutta tyypillisesti 7 %) pyritään irrottamaan
puukuidut toisistaan mahdollisimman ehjinä. Revinnän "hy-
vyyttä" voidaan mitata esimerkiksi kuitupituuden alenemi-
25 sella, hienoainoksen eli pölyn muodostumisella sekä hajoa-
mattomien kappaleiden (kuitukimput, massapalat jne.) mää-
rällä eli ns. nuppuluvulla, sekä revintäenergialla. Hygie-
niatuotteiden valmistuksessa käytetyt energiamäärät vaih-
televat hyvin laajalla alueella, 80 - 250 MJ/t massaa.
30 Nuppuluku vaihtelee hygieniatuotteissa tyypillisesti 5 ja
30 %:n välillä, mitattuna SCAN-nuppulukumittarilla (SCAN-
CM 37:85). Sen sijaan kuivarainaustuotteissa vaaditaan
lähes nuputon tuote eli tason täytyy olla alle 1 %. Tavoit-
teenä on saavuttaa mahdollisimman nuputon tuote mahdolli-
35 simman pienellä energiankulutuksella, mutta samalla kuidut
ehjinä säilyttäen. Jos energiaa käytetään liikaa, siitä

seuraa, paitsi taloudellista menetystä, haittoja kuten kuitupituuden lyhentymistä, pölyn muodostusta ja kuitujen sähköistymistä, mikä puolestaan heikentää tasaisen radan muodostumista.

- 5 Nuppuluku/revintäenergia-energiasuhde riippuu en-
sisijaisesti massanvalmistusprosessista sekä massaradan
tai -arkin tiheydestä. Tyypillisesti sulfaattimassat ovat
"kovempia", ts. vaativat enemmän energiaa kuin sulfiitti-
tai CTMP-massat ja märkäpuristuksella tuotettu massaradan
10 tiheyden nosto lisää aina energiantarvetta.

Fluffmassan revittävyyttä (revintäenergia/nuppuluku)
on yritetty parantaa kemiallisten ja CTMP-massojen tapauk-
sessa käsittelemällä massa ennen kuivatusta ns. debonding-
kemikaaleilla. Näillä on kuitenkin aina massan imuominais-
15 suuksia heikentävä vaikutus, eivätkä useimmat hygieniatuot-
teiden valmistajat hyväksy niiden käyttöä, minkä vuoksi
massanvalmistajat voivat turvautua debonding-käsittelyihin
vain hyvin rajoitetusti.

- Tehokkain tapa parantaa revittävyyttä on siis alen-
20 taa massaradan tiheyttä eli estää kuitujenvälisten vety-
sidosten syntymistä. Tästä on kuitenkin aina seurauksena
kuivatuskapasiteetin lasku, mikä merkitsee kannattavuuden
heikkenemistä, koska useimmissa fluffmassatehtaissa nimen-
omaan kuivatus on kapasiteettia rajoittava tekijä.

- 25 Eräs ratkaisu fluffmassan revittävyyden parantami-
seen on esitetty CA-julkaisussa 1 206305. Tämän julkaisun
mukaisesti kemiallista massaa käsitellään vesipitoisen
lietteen muodossa kaasumaisella ammoniakilla paineen alai-
sena, jolloin saadaan revittävyysominaisuuksiltaan paran-
30 tunut fluffmassa. Lopputuotteella ilmoitetaan olevan myös
parantuneet imuominaisuudet.

Kuitenkaan tunnetut menetelmät eivät tarjoa riit-
tävää ratkaisua fluffmassan revittävyydessä esiintyviin
ongelmiin.

- 35 Esimerkkejä entsyymikäsittelystä massan valmistuk-
sessa löytyy alan kirjallisuudesta. Esim. FR-patenttijul-

kaisussa nro 2557894 on kuvattu menetelmä sellumassan käsittelemiseksi ksylanaasientsyymillä tarkoituksena jauhatusajan lyhentäminen. CA-patenttijulkaisu nro 758488 koskee menetelmää massan jauhatusominaisuuksien parantamiseksi
5 sellulaasi/pektinaasi/lipaasi-entsyymikäsittelyllä. FR-patenttijulkaisu nro 2571738 puolestaan koskee menetelmää, jossa sellulaasikäsittelyn avulla saadaan massalle erikoismassan ominaisuudet. JP-patenttijulkaisu nro 60126395 koskee menetelmää parantaa jauhatusprosessia entsyymilisäyksellä.
10 sellä.

JP-patenttijulkaisussa nro 59009299 on kuvattu menetelmä, jossa lisätään siistausprosessiin painomusteen poistamisen tehostamiseksi alkaalista sellulaasia yhdessä pinta-aktiivisen aineen kanssa.

15 JP-hakemusjulkaisu nro 63059494 koskee menetelmää uusiomassan valkoisuuden parantamiseksi alkaalisen sellulaasin avulla.

FR-patenttihakemuksessa nro 8613208 on kuvattu menetelmä esimerkiksi kierrätysmassan ominaisuuksien parantamiseksi sellulaasi/hemisellulaasi-käsittelyllä.
20

Entsyymikäsittelyn soveltamista fluffmassan valmistukseen ei ole kuitenkaan alalla aikaisemmin kuvattu.

Esillä olevan keksinnön kohteena on fluffmassan revittävyysominaisuuksien parantaminen entsyymikäsittelyn avulla. On havaittu, että entsyymikäsittely ei vaikuta
25 haitallisesti fluffmassan muihin tärkeisiin ominaisuuksiin, kuten kuitupituuteen ja imuominaisuuksiin. Revittävyysominaisuuksien paraneminen merkitsee käytännössä sitä, että repimiseen tarvittava energiamäärä vähenee ja revityn massan nuppuluku vähenee.
30

Keksinnön mukaisella entsyymikäsittelyllä saatu hyöty näkyy käytännössä siten, että

1) fluffmassojen kuivatuskapasiteettia voidaan lisätä oleellisesti, koska massan märkäpuristusta voidaan lisätä
35 revittävyyttä huonontamatta ja koska massan kuiva-ainepitoisuus ennen kuivatusta nousee lisätyn märkäpuristuksen

vaikutuksesta, ja/tai

2) märkäpuristus ja tiheystaso säilyttäen voidaan oleellisesti parantaa revittävyyttä, imuominaisuuksia kuitenkin heikentämättä.

- 5 Entsyymikäsittely voidaan keksinnön mukaan suorittaa missä tahansa fluffmassan valmistusprosessin vaiheessa. Massa voidaan siten käsitellä entsyymillä joko ennen massan valkaisua, jonkin massan valkaisuvaiheen yhteydessä tai massan valkaisun jälkeen. Myös massan kuivatuksen yhteydessä joko ennen kuivatuskonetta tai itse kuivatuskoneella
10 tapahtuva entsyymikäsittely on mahdollinen.

Kaikissa tapauksissa entsyymi muokkaa kuitujen ja mahdollisen hienoaineen pintaominaisuuksia siten että sitoutuminen vähenee ja siten massan revittävyysominaisuudet
15 paranevat.

- Käytettävä entsyymi on edullisesti sellulaasi, hemisellulaasi tai näiden seos, ja sopivina entsyymituotteina voidaan mainita Multifect L250 ja Multifect K, jotka ovat kaupallisia valmisteita, valmistaja Suomen Sokeri Oy.
20 Entsyymikäsittelyn lämpötila voi olla alueella 10 - 90 °C, sopivimmin alueella 40 - 70 °C. Käsittelyaika riippuu entsyymiannostuksesta ja käsittelyolosuhteista ja se vaihtelee 10 minuutista vuorokauteen, sopivimmin käsittelyaika on 0,5 - 8 h. Entsyymikäsittely voidaan suorittaa joko massasulpulle, jonka sakeus on 0,2 - 20 %, sopivimmin 2 -
25 12 %, tai rainatulle radalle, jonka kuiva-ainepitoisuus on 1 - 99 %, sopivimmin 20 - 50 % tai 80 - 95 %.

Keksinnön mukaisesti käytettävien eri entsyymilajien sopivat annostukset entsyymiaktiivisuuksina ilmaistuna ovat
30 seuraavissa rajoissa (U = aktiivisuusyksikkö):

Sellulaasit:

suodatinpaperiaktiivisuus 0 - 20000 U/kg massaa

CMC-aktiivisuus 0 - 500000 U/kg massaa

Hemisellulaasit:

35 esim. ksylanaasi 0 - 2000000 U/kg massaa

mannanaasi 0 - 500000 U/kg massaa

- Suodatinpaperiaktiivisuuden määrittäminen on kuvattu julkaisussa Ghose, T.K., Patnak, A.N., Bisaria, V.S., Symposium of Enzymatic Hydrolysis of Cellulose, Bailey, M., Enari T.M., Linko, M., Eds. (SITRA, Aulanko, Finland, 1975), 111 - 136; CMC (karboksimeetyylisellulaasi)-aktiivisuuden määrittäminen julkaisussa Mandels, M., Weber, J., Adv. Chem. Ser. 95 (1969) 391 - 413; ja ksylanaasin määrittäminen julkaisussa Khan, A.W., Tremblay, D., LeDuy, A., Enzyme Microb. Technol., 8 (1986) 373 - 377.
- 10 Mannanaasiaktiivisuus määritettiin seuraavasti:
 1 ml:aan "Locust bean gum" -liuosta (0,5 %, Sigma No. G-0753, tehty 50-mM natriumsitraattipuskuriin, pH 5,3) lisättiin 1 ml samaan puskuriin sopivasti laimennettua entsyymiä. Liuosta inkuboitiin 50 °C:ssa vesihauteessa 10
 15 minuuttia. Reaktio lopetettiin lisäämällä 3 ml DNS-reaktientsia ja väri kehitettiin keittämällä 5 minuuttia. Absorbanssi mitattiin 540 nm:n aallonpituudella. Yksi entsyymiyksikkö (U) vapauttaa yhden mikromoolin pelkistäviä sokkereita mannoosiksi laskettuna minuutissa määrittämisolosuhteissa.

Keksintöä kuvataan seuraavassa lähemmin laboratorio-kokeisiin perustuvan suoritus-esimerkin avulla.

Esimerkki 1

- Kokeessa käytettiin fluffmassaa, joka oli valmistettu
 25 kuusi/mänty-sekahakkeesta NS-AQ-menetelmällä (neutraalisulfitti-antrakini-menetelmä) ja valkaistu käyttäen O-D-E₀-D sekvenssiä (happi-klooridioksidi-hapella vahvistettu alkaliuutto-klooridioksidi-sekvenssi), ja joka oli otettu
 30 riitoon entsyymikäsittelykokeita varten. Entsyymikäsittely suoritettiin käyttäen seuraavia olosuhteita:

lämpötila	50 °C
pH	5,0
aika	2 h
35 sakeus	3 %

Käytetyt entsyymipreparaatit ja niiden aktiivisuudet
ilmenevät taulukosta 1.

Taulukko 1

Käytetyt entsyymipreparaatit ja niiden aktiivisuudet

5

		Entsyymi	
		Multifect L250	Multifect K
CMC-akt. U/ml		2800	800
Ksylanaasiakt. U/ml		500	5000
10	Suod.pap.akt. U/ml	110	40
Mannanaasiakt. U/ml		90	190

Käytetyt entsyymiannostukset olivat 0 (= vertailu),
ja 2 ja 5 l/1000 kg massan kuiva-ainetta (l/t), jolloin
15 lisätyt entsyymimäärät ilmoitettuna entsyymiyksikköinä
kg:aa massan kuiva-ainetta kohti olivat seuraavat:

Taulukko 2

Lisätyt entsyymimäärät kg:aa kohti massan kuiva-ainetta

Entsyymi	Annos (l/t)	CMC-akt. U/kg	Ksylanasaasiakt. U/kg	Suod.pap.akt. U/kg	Mannanaasiakt. U/kg
Multifect L250	2	5600	1000	220	180
Multifect L250	5	14000	2500	550	450
Multifect K	2	1600	10000	80	380
Multifect K	5	4000	25000	200	950

Entsyymikäsittelyn/vertailukäsittelyn jälkeen massasta valmistettiin ns. fluff-arkkeja, joiden tavoiteneliöpaino oli 600 g/m^2 . Arkit tehtiin ns. isolla arkkimuotilla (= arkkimuotti malli KCL, mutta kooltaan isompi) ja valmistuksen jälkeen ne puristettiin (paine 10 bar, aika 3 min) ja kuivattiin (ilmakuivatus: lämpötila 80°C , aika 8 h).

Kuivauksen jälkeen arkit ilmastoitiin ja testattiin eli fluffattiin ja mitattiin fluffatun massan ominaisuudet. Testaustulokset ovat taulukossa 3.

Taulukko 3

Arkkien fluffaus (= revintä) -ominaisuudet

Entsyymi	Annos l/t	Energian kulutus fluffauksessa MJ/t	Nuppuluku fluffauksen jälkeen %	Fluffatun massan kuitupituus mm	Fluffatun massan absorp- tioaika s
Vertailu 1	-	172	17	2,12	3,6
Vertailu 2	-	168	19	2,05	3,2
Vertailu 3	-	170	14	2,03	4,0
Multifect L250	2	134	8	2,00	3,6
"	5	123	19	1,87	5,3
Multifect K	2	145	8	2,01	3,6
"	5	130	12	1,98	3,1

Vertailukäsittelyt tehtiin kolmeen kertaan, jotta nähtäisiin koetulosten hajonta. Taulukon 3 tuloksista nähdään hyvin selvästi, että entsyymikäsittely parantaa massan fluffattavuutta eli sen revittävyysominaisuuksia (tarvittava energiamäärä pienenee, samoin kuin nuppuluku). Entsyymikäsittelyllä ei ollut vaikutusta fluffatun massan muihin tärkeisiin ominaisuuksiin (kuitupituus ja absorptioaika).

Esimerkki 2

Toistettiin esimerkin 1 mukainen koe siten, että entsyymikäsittelylämpötila oli 45 °C ja valmistettujen fluffarkkien tiheys vakioitiin arvoon 540 kg/m³ neliömassan ollessa 760 g/m². Muuten koejärjestelyt ja -olosuhteet olivat esimerkin 1 mukaiset. Lisätyt entsyymimäärät on esitetty taulukossa 4 ja testaustulokset taulukossa 5.

Taulukko 4

Lisätyt entsyymimäärät kg:aa kohti massan kuivaainetta

	Entsyymi	
	Multifect L250	Multifect L250
Annos (l/t)	1,0	2,0
CMC-akt. U/kg	2800	5600
Ksylanaasiakt. U/kg	500	1000
25 Suod.pap.akt. U/kg	110	220
Mannanaasiakt. U/kg	90	180

Taulukko 5

Arkkien fluffaus (= revintä)-ominaisuudet

	Entsyymi	Annos l/t	Energian kulutus fluffauksessa MJ/t	Nuppuluku fluffauksen jälkeen %
30	-	-	173	17
35	Multifect L250	1,0	160	14
	Multifect L250	2,0	157	13

Taulukon 4 tuloksista havaitaan, että myös tässä tapauksessa entsyymikäsittely on parantunut massan fluffattavuutta eli revintäominaisuuksia.

Esimerkki 3

Esimerkissä 1 mainitulla NS-AQ-massalla tehtiin tehdasmittakaavainen entsyymikäsittelykoe. Laimennettu entsyymiliuos lisättiin massavirtaan valkaistun massan varastotornin jälkeisen pumpun imupuolelle. Olosuhteet entsyymikäsittelyssä olivat seuraavat:

- lämpötila 43 - 45 °C
- pH 4,5 - 5,0
- massan sakeus n. 3 %
- reaktioaika 1,5 h.

Keskimääräinen entsyymiannostus kokeen aikana oli 1,1 l/1 000 kg massan kuiva-ainetta, jolloin lisätty entsyymimäärä aktiivisuusyksikköinä kg:aa massan kuiva-ainetta (U/kg) kohti ilmenee taulukosta 6.

Taulukko 6

Lisätty entsyymimäärä entsyymiaktiivisuusyksikköinä kg:aa kohti massan kuiva-ainetta

Annos (l/t)	1,1
CMC-akt. U/kg	3 080
Ksylanaasiakt. U/kg	330
Suod.pap.akt. U/kg	121
Mannanaasiakt. U/kg	99

Entsyymikoe kesti 45 tuntia. Massan tiheys pidettiin vakiona (0,56 kg/dm³). Kokeen aikana seurattiin massan kuivatuskoneen käyttäytymistä ja joka toisesta konerullasta tehtiin massalle esimerkissä 1 mainitut mittaukset. Lisäksi massan kuivatuskoneen käyttäytymistä seurattiin ja massan ominaisuuksia mitattiin 4 tuntia ennen kokeen alkamista ja 3 tuntia kokeen päättymisen jälkeen. Yhteenveto kokeen-tuloksista on esitetty taulukossa 7.

Taulukosta nähdään selvästi, että myös tehdasmit-takaavassa massan käsittely sellulolyyttisillä ja hemisel-

lulolyttisillä entsyymeillä on parantanut NS-AQ-massan fluffattavuutta eli revintäominaisuuksia.

Taulukko 7

5 Entsyymikäsittelyn (Multifect L 250) vaikutus kuivatuskoneen nopeuteen ja massan revintäominaisuuksiin NS-AQ-revinnäismassan valmistuksessa, sekä entsyymikäsittelykoe että vertailukoe tehtiin vakiotiheydessä (560 kg/m³).

		Vertailu	Multifect L 250
10	Annos, l/t	-	1,1
	Kuivatuskone:		
	- Märkäpuristus, kN/m	92	85
	- Koneen nopeus, m/min	<85	92
15	- Tuotanto, t/h	18	>20
	- Puhkaisulujuus, kPa	>1 500	<1 200
	Revintäominaisuudet:		
	- Energian kulutus, MJ/t	220	200-205
20	- Nuppupitoisuus, %	12	7
	- Bulkki, cm ³ /g	20,5	21,0
	- vanhentamisen jälkeen	21,5	22,0
	- Absorptioaika, s	2,7	2,8
25	- vanhentamisen jälkeen	3,1	3,2
	- Absorptiokapasiteetti, g/g	11,0	11,3
	- vanhentamisen jälkeen	11,1	11,6

30

Esimerkki 4

Kokeessa käytettiin puumassaa, joka oli valmistettu kuusi/mänty-sekahakkeesta sulfaattimenetelmällä ja valkaistu käyttäen O-C+D-E-O-D-E-D-sekvenssiä (happi-kloorin ja klooridioksidin seos-alkaliuutto-happi-klooridioksidi-alkaliuutto-klooridioksidi) ja otettu tehtaalta kuivatus-

35

konetta edeltävästä varastosäiliöstä laboratorioon entsyymikäsittelykokeita varten. Entsyymikäsittely tehtiin käyttäen seuraavia olosuhteita:

- lämpötila 50 °C
- pH 5,0
- reaktioaika 1 h
- massan sakeus 3 %

Käytetyt entsyymipreparaatit ja niiden aktiivisuudet ilmenevät taulukosta 8.

Taulukko 8.

Käytetyt entsyymipreparaatit ja niiden aktiivisuudet

	Multifect L250	Multifect L250/ Multifect K
CMC-akt. U/ml	2 800	1 800
Ksylanaasiakt. U/ml	500	2 750
Suod.pap.akt. U/ml	110	75
Mannanaasiakt. U/ml	90	140

Käytetyt entsyymiannostukset olivat 0 (= vertailu) ja 1, 2 ja 4 1/1 000 kg massan kuiva-ainetta (l/t), jolloin lisätyt entsyymimäärät ilmoitettuna entsyymiaktiivisuusyksikköinä kg:aa massan kuiva-ainetta kohti ilmenevät taulukosta 9.

Entsyymikäsittelyn/vertailukäsittelyn jälkeen massasta valmistettiin ns. fluff-arkkeja samalla tavalla kuin esimerkissä 1 ja arkit testattiin esimerkissä 1 mainitulla tavalla. Testaustulokset ovat taulukossa 10.

Taulukosta 10 nähdään selvästi, että entsyymikäsittely parantaa myös sulfaattimassan revittävyysominaisuuksia eli revintään tarvittavan energian määrä pienenee, samoin massan nuppupitoisuus.

Taulukko 9

Lisätyt entsyymimäärät entsyymiaktiivisuuksina kg:aa massan kuiva-ainetta kohti.

Entsyymi	Annos l/t	CMC-akt. U/kg	Ksylv.akt. U/kg	Suod.pap.akt. U/kg	Mann.akt. U/kg
Multifect L250	1	2 800	500	110	90
"	2	5 600	1 000	220	180
"	4	11 200	2 000	440	360
Multifect L250/Multifect K	1	1 800	2 750	75	140
"	2	3 600	5 500	150	280
"	4	7 200	11 000	300	560

Taulukko 10

Entsyymillä käsitellystä sulfaattimassasta valmistettujen arkkien fluffaus (=revintä-)ominaisuudet

Entsyymi	Annos l/t	Revintäenergian kulutus, MJ/t	Revityn massan nuppupit., %	Revityn massan absorptio - aika, s
Vertailu	-	139	12	4,2
Multifect L250	1	130	10	3,9
"	2	121	12	4,4
"	4	117	9	4,9
Multifect L250/Multifect K	1	126	10	3,9
"	2	124	9	4,0
"	4	116	9	4,8

Esimerkki 5

Tehtiin esimerkin 1 mukainen koe käyttäen kuusi-
hakkeesta valmistettua ja O-D-E₀P-D-sekvenssillä (happi-
klooridioksidi-hapella vahvistettu alkaliuutto + peroksidi
5 - klooridioksidi) valkaistua ns. bisulfiitti-soodamassaa.

Entsyymikokeita varten massa otettiin tehtaalta
valkaisun jälkeiseltä pesurilta. Koejärjestelyt ja olosuht-
teet olivat esimerkin 1 mukaiset, sillä erolla, että nyt
käytettiin 1 h:n reaktioaikaa esimerkissä 1 mainitun 2 h:n
10 asemesta. Lisätyt entsyymimäärät on esitetty taulukossa
11 ja testaustulokset taulukossa 12.

Taulukko 11

Lisätyt entsyymimäärät (Multifect L250) entsyymi-
aktiivisuuksina kg:aa kohti massan kuiva-ainetta

15	Annos, l/t	1	2	4
	CMC-akt., U/kg	2 800	5 600	11 200
	Ksylanaasiakt., U/kg	500	1 000	2 000
	Suod.pap.akt., U/kg	110	220	440
	Mannanaasiakt., U/kg	90	180	360

20

Taulukko 12

Arkkien revintäominaisuudet

25	Entsyymi	Annos l/t	Revintäenergian kulutus, MJ/t	Revityn massan nuppupit., %
	Vertailu	-	100	1
	Multifect L250	1	96	0
	"	2	96	0
	"	4	86	0

30

Taulukosta 12 havaitaan, että entsyymikäsittely
parantaa myös bisulfiitti-sooda-massan revintäominaisuuksia.

Patenttivaatimukset

1. Menetelmä revittävyydeltään parannetun fluffmas-
san valmistamiseksi, t u n n e t t u siitä, että fluffmas-
5 san valmistusprosessin aikana massalle suoritetaan entsyy-
mikäsittely.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n-
n e t t u siitä, että fluffmassa on kemiallista massaa
tai kemitermomekaanista massaa, termomekaanista massaa tai
10 hioketta.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, t u n-
n e t t u siitä, että massa on valkaisuamatonta massaa.

4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, t u n-
n e t t u siitä, että massa on valkaistua massaa.

15 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, t u n-
n e t t u siitä, että entsyymikäsittely suoritetaan ennen
massan valkaisua.

6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, t u n-
n e t t u siitä, että entsyymikäsittely suoritetaan jonkin
20 massan valkaisu vaiheeseen yhteydessä.

7. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, t u n-
n e t t u siitä, että entsyymikäsittely suoritetaan massan
valkaisun jälkeen.

8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen
25 menetelmä, t u n n e t t u siitä, että entsyymikäsittely
suoritetaan massan kuivatuksen yhteydessä.

9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen
menetelmä, t u n n e t t u siitä, että entsyymikäsittely
suoritetaan käyttäen entsyymivalmistetta, joka sisältää
30 sellulolyyttistä aktiivisuutta ja/tai hemisellulolyyttistä
aktiivisuutta.

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, t u n-
n e t t u siitä, että entsyymivalmistetta lisätään mää-
ränä, joka vastaa 0 - 10000 yksikköä sellulolyyttistä ak-
35 tiivisuutta suodatinpaperiaktiivisuutena ilmaistuna, 0 -
200000 yksikköä sellulolyyttistä aktiivisuutta CMCaasi-

aktiivisuutena ilmaistuna, 0 - 2000000 yksikköä hemiselluloolyyttistä aktiivisuutta ksylanaasiaktiivisuutena ilmaistuna ja/tai 0 - 500000 yksikköä hemiselluloolyyttistä aktiivisuutta mannanaasiaktiivisuutena ilmaistuna, kg:aa kohti
5 massan kuiva-ainetta.

11. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, t u n n e t t u siitä, että entsyymivalmistetta lisätään määränä, joka vastaa noin 20 - 600 yksikköä selluloolyyttistä aktiivisuutta suodatinpaperiaktiivisuutena ilmaistuna, noin
10 500 - 10000 yksikköä selluloolyyttistä aktiivisuutta CMC-aasi-aktiivisuutena ilmaistuna, noin 500 - 100000 yksikköä hemiselluloolyyttistä aktiivisuutta ksylanaasiaktiivisuutena ilmaistuna, ja/tai noin 50 - 10000 yksikköä hemiselluloolyyttistä aktiivisuutta mannanaasiaktiivisuutena il-
15 maistuna, kg:aa kohti massan kuiva-ainetta.

12. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 11 mukaisella menetelmällä valmistetun fluffmassan käyttö kertakäyttöisten hygieniatuotteiden valmistukseen.

13. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 11 mukaisella
20 menetelmällä valmistetun fluffmassan käyttö kuivarainaus-
tuotteiden valmistukseen.

Patentkrav

1. Förfarande för framställning av fluffmassa med
förbättrad rivbarhet, k ä n n e t e c k n a t därav, att
5 massan underkastas enzymbehandling under fluffmassans
framställningsprocess.

2. Förfarande enligt patentkravet 1, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att fluffmassan utgörs av kemisk
massa eller kemitermomekanisk massa, termomekanisk massa
10 eller slipmassa.

3. Förfarande enligt patentkravet 2, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att massan utgörs av oblekt massa.

4. Förfarande enligt patentkravet 2, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att massan utgörs av blekt massa.

15 5. Förfarande enligt patentkravet 4, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att enzymbehandlingen utförs före
blekning av massan.

6. Förfarande enligt patentkravet 4, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att enzymbehandlingen utförs i sam-
20 band med något blekningssteg av massan.

7. Förfarande enligt patentkravet 4, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att enzymbehandlingen utförs efter
blekning av massan.

8. Förfarande enligt något av de föregående patent-
25 kraven, k ä n n e t e c k n a t därav, att enzymbehand-
lingen utförs i samband med torkning av massan.

9. Förfarande enligt något av de föregående patent-
kraven, k ä n n e t e c k n a t därav, att enzymbehand-
lingen utförs genom att använda ett enzympreparat, som
30 innehåller cellulolytisk aktivitet och/eller hemicellulo-
lytisk aktivitet.

10. Förfarande enligt patentkravet 9, k ä n n e -
t e c k n a t därav, att enzympreparatet tillsätts i en
mängd, som motsvarar 0 - 10000 enheter cellulolytisk
35 aktivitet uttryckt som filterpapperaktivitet, 0 - 200000

enheter cellulolytisk aktivitet uttryckt som CMCas-aktivitet, 0 - 2000000 enheter hemicellulolytisk aktivitet uttryckt som xylanasaktivitet och/eller 0 - 500000 enheter hemicellulolytisk aktivitet uttryckt som mannanasaktivitet, per kg torrsbstans i massan.

5

11. Förfarande enligt patentkravet 9, k ä n n e - t e c k n a t därav, att enzympreparat tillsätts i en mängd, som motsvarar cirka 20 - 600 enheter cellulolytisk aktivitet uttryckt som filterpapperaktivitet, cirka 500 - 10000 enheter cellulolytisk aktivitet uttryckt som CMCas-aktivitet, cirka 500 - 100000 enheter hemicellulolytisk aktivitet uttryckt som xylanasaktivitet, och/eller cirka 50 - 10000 enheter hemicellulolytisk aktivitet uttryckt som mannanasaktivitet , per kg torrsbstans i massan.

10

15

12. Användning av fluffmassan framställd medelst ett förfarande enligt något av patentkraven 1 - 11 för framställning av engångshygieniprodukter.

20

13. Användning av fluffmassan framställd medelst ett förfarande enligt något av patentkraven 1 - 11 för framställning av torrformade produkter.

TRANSLATION OF ABSTRACT FOR FI87372

Abstract

Fluff pulp with improved defibration properties is produced by exposing the pulp to an enzyme treatment at any stage during the pulp production process. The enzyme treatment may be carried out using an enzyme preparation containing cellulolytic and/or hemicellulolytic activity. The enzyme treated fluff pulp is useful in the manufacture of disposable hygiene products and air-laid products.